

## 施工前に必ずお読み下さい

重要

本品は樹脂溶液中に撥水粒子を分散させたものですが、はっ水粒子は比重が大きいので缶の底に沈んでいます(右図)。

### 【使用前】

- ◎噴射ボタンを押す直前に缶をよく振って下さい。  
(10秒以上静止するときは同じ操作を繰り返します)

### 【塗布方法】

- ◎塗布面から15～20 cm の距離で吹きつけて下さい。
- ◎1回の噴射時間は10秒以内
- ◎重ね塗りの塗装間隔は60秒以上あけて下さい
- ◎塗布後2～3時間乾燥させて下さい。  
(乾燥中は絶対に水をかけないで下さい)

### 【使用后】

- ◎缶を逆さにして、塗料が噴出して、次にガスが噴出するまで噴霧ボタンを押し続けて下さい。  
(この作業を怠ると噴霧口が詰まり、次の吹きつけ作業ができなくなります)

### 【保管】

- ◎40℃以上となるところには絶対に置かないで下さい。

### 【貯蔵安定期間】

- ◎出荷後6ヶ月以内

